# BEST AVAILABLE COPY

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-229886

(43)Date of publication of application: 11.10,1991

(51)Int.CI.

C23F 4/00 H01L 21/302

(21)Application number : 02-023419

(71)Applicant: RES DEV CORP OF JAPAN

(22)Date of filing:

01.02.1990

(72)Inventor: OKAZAKI SACHIKO


KOKOMA MASUHIRO

### (54) ATMOSPHERIC GLOW ETCHING METHOD

### (57) Abstract:

PURPOSE: To stably etch even a large-area substrate without generating an arc discharge at the time of plasma-etching the substrate surface by introducing a mixture of a rare gas and a reactive gas between the parallel electrodes coated with a solid dielectric and producing atmospheric glow plasma.

CONSTITUTION: The upper and lower electrodes 5 and 6 are arranged in parallel in an atmospheric reaction chamber 2, a solid dielectric 7 is provided on the surface of the upper electrode 5, a resin substrate 4, for example, is placed on the lower electrode 6, and a mask 8 consisting of a solid dielectric and having a hole 9 at its center is arranged on the surface of the substrate 4. A mixture of a rare gas such as He and Ar and a reactive gas such as O2 is injected from a perforated injection nozzle 3 through a gas inlet 1 onto the surface of the substrate 4 in the vessel 2-to produce atmospheric glow plasma between the electrodes 5 and 6, and the substrate 4 is plasma—etched at atmospheric



pressure. Even if the substrate 4 is made of metal, a stable glow discharge is generated, and the large-area substrate 4 is uniformly etched without generating an arc discharge.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# 四公開特許公報(A)

®Int. Cl. 5

競別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)10月11日

C 23 F 4/00 H 01 L 21/302 7179-4K 8122-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

"在我身体"的身上脚门。

**の発明の名称 大気圧グロープラズマエツチング方法** 

颐 平2-23419 (2)特

類 平2(1990)2月1日

東京都杉並区高井戸東 2

埼玉県和光市下新倉843-15

新技術事業団

東京都千代田区永田町2丁目5番2号

弁理士 西澤 利夫

Land to grading the state of the state of the

大気圧グロープラズマエッチング方法 2.1特許(請求の無) サイスの カー・カー・コール カー

(1)) 一方または双方に関係、誘電体を被覆した 平行電極間においているがストル反応性ガスとの流 合ガスを導入して大気圧グロープラズマを生成さ ,并是基板表面之子。这本心化处理或地点上的转,像比如此一比近过,在此比较的观察逐渐,而后被称而我们不能可以 する大気圧グローズラズマエッチング方法、 3 . 発明の課題を説明

(産業:上の利用:分野)

この発明は、大気圧グロープラズマエッチング 方法に関するものである。だらに詳しくは、この・ 発明は、大気圧下で安定なグロー放電プラズアを 生じさせ、生成した活性種により、表面のエッチン グを行う大気圧アラスス反応方法に関するもので、 为各公司有资本支额运入内部的 南部东方 医垂体管

(従来の技術)。「デスト」と、「スカー」と

従来より、低圧グロー放電プラズマによる成果

法や表面改質法が広く知られており、産薬的に様 々な分野に応用されてきてもいる。この低圧グロ 一放電ブラズマによる表面の質法としては、ハロ ゲン原子やシリコン原子をおんだ反応性ガスのア ラズマ化によって シエッチングやアモルファスシ リコンの薄膜形成を行うこいわゆるプラズマエッ チング法や堆積法が知られている。。。近人は

このような。アラスマエッチング法や堆積法につ

ンガス等のファ黒化炭素化合物のブラズマでシリ コンや酸化シリコン酸をエッチングするものや、 シランガスはたはこれと酸素やアンモニアガスの 混合ガスをブラズマ励起して、シシメリシコンン基板また。。。 はガラス選板上にアモルファスシリコン膜、酸化 シリコン腰あるいは窒化シリコン膜を堆積させる。 **ものなどがある。** こうかきゅうばっと こうしんとう

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、これらの従来より知られている。 低圧グロー放電プラズマにはる表面処理方法は、 いずれも真空下での反応となるために、この低圧。

AVAILABLE

条件形成の装置および設備が必要であり、また大 面積基板の処理は難しく、しかも製造コストが高 面ならのどならざるを得ないという欠点があった。

るために、希ガスと混合して導入した反応性化合 物を大気圧下にプラズマ励起させて、基板表面を 処理するプラズマ反応法をすでに提案しており、 その実施においては、優れた特性と機能を有する 表面を実現してもいる。しかしながら、この方法 によっても気体表面の処理には限界があり、特に 基板が金属または合金の場合においては、大気圧 でアーク放電が発生して処理が困難となる場合が あるいう問題があった。 STATE SHAPE AT

この発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされ たものであり、すでに提案した反応法をさらに発 展させて、茶板が金属または合金の場合において も、また大面積基板の場合においても、アーク放 電を生することなく、反応活性が大きく、しかも 大気圧下で安定なプラズマを得ることのできる大 気圧グロープラズマエッチング方法を提供するこ

(実施例)

以下、図面に沿って実施例を示し、ごの発明の 大気圧グロープラズマエッチング方法とその装置 についてさらに詳しく説明する. 

医大角性 医高性皮肤 医皮肤 医

第1図は、この発明の大気圧グローアラズマス ッチングに用いることのできる装置の一実施例を 例示した断面図である。 ハンドック かかり

この例に示じたように、この装置では、ガス等。 を導入し、大気圧に保持したステンレスチャンバ 一等がらなる反応容器(2)内に多孔質出ツズル (3)より基板(4)表面部に混合ガスを噴出さ せる。互いに平行配置した2枚の電板(5))(6). の一方の上部電極(5)の表面に固体誘電体(7) を配設し、この電板 (5) (6) 間において大気 圧グロープラズマを生成させる。 うりょうごう

> また、この例においては、基板(4)として樹っ 脂板を用いることから、下部電極(6)にこの基。 板(4)をのせ、固体誘電体からなるマスク(8): を基板(4)表面に配置してもいる。

(課題を解決するための手段)

この発明は、上記の課題を解決するものとして、 この発明の発明者は、このような欠点を克服す ( ) 一方または双方に固体誘電体被覆した平行電極間 において、希ガスと反応性ガスとの混合ガスを導 入して大気圧グロープラズマを生成させ、基板表 面をエッチング処理することを特徴とする大気圧 グロープラズマエッチング方法を提供する。

> この発明の大気圧グローアラズマエッチング方 法においては、反応性ガスに希ガスを混合した混 合ガスを用い、かつ固体誘電体を電極に配置した。 請電体被覆電極を基板に対して対向配置し、電極 間でグロップラズマを生成させることによってい 大気圧下で安定なグロー放電と基板の表面エッチ ング処理を可能とする。基板が金属または合金の 場合でも、安定なグロー放電が得られ、また大面 積板の場合にも、表面処理を確実に行うことがで

第2図はこの配置関係を示したものである。エ ッチング部には穴部(9)を設けてもいる。また、 上記の装置には、ポンプ(10)やガス排出部 (11)を有している。

一般的には、大気圧でのグロー放電は容易には 生じない。高電圧を印加するためアーク放電が発 生しやすぐ、このため、基板の表面処理は困難と · 公司 カイテルディング 有所を分を選ばるとから

スに希ガスを混合した混合ガスを用い、かつ固体 頭電体(7)を電極(5)に配設した調電体被領…… 雪極を使用することによって、大気圧下で安定ない グロー放電と、基板表面のエッチングとを可能と している。 基板 (4) が金属はたは合金の場合で も、安定なグロー放電が得られ、また大面積板の 場合にも、確実な表面エッチング処理を行うこと ができる、金属はたは合金を基板とする場合には、 下部電極(6)を固体誘導体で被覆するとさらに 有利となる。もちろん、基板(4)がセラミック・ ス、ガラス、ゴム等の場合にも、安定なグロー放

なが得られ、大面積の最面処理を行うことができ る。

固体誘電体の材質としては、ガラス、セラミックス、プラスチック等の耐熱性のものを例示することができる。

グロー放電により希ガスと反応性ガスとの混合 ガスを励起し、高エネルギーのアラズマを生成が せるためには、高周波電源からの高電圧の印かに より行う。この際に印加する電圧は、基板表面の 住状や表面処理時間に応じて透算なものとする。

番種の材質についても、格別の制限はなく、アルミニウム、ステンレス等の適宜なものとすることができる。

また、大気圧下において、より安定なプラズマを得るためには希ガスと反応性ガスとの混合ガスを 切っに拡散供給することが好ましく、このため、この第1回に例示したように優出ノズルもある。 は複数の吸出口を設けることが有効でもある。 もちろん、温度センサ、基板加熱用ヒータ、基板

> 次に、この発明の実施例を説明する 実施例1

第1図に示した装置を用い、固体誘電体(7)としてマイカ板を有するアルミニウム平行電極(5)(6)を用い、電極間距離を5mmとして、大気圧グロープラズマを生成させた。基板(4)としてポリイミド(カプトン)を用い、マイカ板をマスク(8)とした。CF。中へのO・の温度

板冷却用水冷パイプ等のさらに所要の手段を設け

使用する希ガスとしては、He, Ne, Ar等 の単体または混合物を適宜に用いることができる。 アーク放電を防止し、安定なグロー放電を得るた めには、質量の軽いHeを用いるのが好ましい また、希ガスと混合して導入する反応性ガスにつ ン化族化水業や他の官能器を有する、もしくは有 しない炭化水素類などの任意のものを用いること ができる、また、複数種の反応性ガスを混合して、 明いることもできる。さらに、使用する尿療性が スによっては、カロダン、水果を高素さらに撮入 してもよい。反応性ガスの使用量。割合によるて エッチング速度、エッチング後の製面状態を所定 のものに制御することが可能となる、希ガスと反 応性ガスの混合比についても格別の制限はないが、 希ガス温度を約6.5%以上、特に90%以上とす

図中の点線(a)は0.3510FF、13.56 MHz、 た約3005Wでの低圧性で現象の間の例を示している。

従来の低圧法では、CF・を約2.0%添加した時にエッチシグ速度は最大となるが、大気圧グロープラズマ法ではO・100%で最大になり、CF・添加によってエッチング速度および中心線平均粗さともに減少することが確認された。また、第4図に示したように、O・混合比が大きいほど水滴の接触角が小さくなり、CF・混合比が大きいと来処理のものより接触角が大きくなることが確認された。

なお、このエッチング中に、アーク放電は発生 せず、安定な大気圧下でのグロー放電が生じ、活 性の高いスラズマが得られた。

出力 8 0 W、 H e 猛 型 2000 cm \* / nin 、 O : 流 量 2 0 cm \* / nin の 条件で 2 0 分間 実施 例 1 と同 機にしてエッチングを行った。この時のエッチング量と 同波数との関係を示したのが第 5 図 である 約 200 K H z で 最大のエッチング量が得られることが確認された。

なお、この場合にも、エッチング中に、アーク 放電は発生せず、安定な大気圧下でのグロー放電 が生じ、活性の高いプラズマが得られた。 実施例3

出力 80 W、90 K H 。、H e 流量 2000 cm \* / nin 条件下でのプラズマの発光強度を O 。流量 との相関として評価した。その結果を示したものが第6 図である。 実施 例 4

**美匯例 4** - 八春季飯

нея

1915 🗫 🌯 🖊 n in

CF、流量

0 ~ 93.6 cm \* / n in 1

C 77.53 %
O 16.59 %
N 5.89 %

もちろん、この発明は、以上の例によって限定されるものではない。反応容器の形状、大きさおよび材質、誘電体被覆電極の構造および構成、治 ガスおよび反応性ガスの種類や流量、印加電力の 大きさ、また、基板温度、誘電体被覆電極からの 基板の配置距離等の細部については最大な態度が 可能であることはいうまでもない。

また、反応性ガスや反応生成物の排気と処理およびHeなどの希ガズ回収のために減圧する場合にも、そのときの放電機構は大気圧下と同様となる。

(発明の効果)

以上群しく説明した通り、この発明によって、 従来からの低圧グロー放電プラズマ反応法に比べ て、真空系の形成のための装置および設備が不要 となり、コストの低減を可能とし、しかも大気圧 下での表面処理を実現することができる。また、 3000Hz, 8 m A

2.64~3.34K V

において、ポリエチレンテレフタレート(PET) フィルムのエッチングを行った。

この時の質量変化と混合比との関係を示したものが第7図である。

安定したエッチングが可能であった。 実施例5

実施例1と同様にしてエッチングを行った。

O · / C F · = 2 5 / 2 5 cm ° / a in とした場合のエッチング後の表面を E S C A により分析したとごろ、

C 66.72 %

F 5.78 %

21.66 %

N 5.84 %

の原子比が得られた。

ポリイミド (カプトン) の未処理のものは、次の原子比からなっていた。

装置の構造および構成が簡単であることから、大 画積基板の表面処理も容易となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の大気圧グロープラスマエッチング装置の一実施例を例示した断面図である。 第2図は、基板配置の関係を例示した斜視図で

第3回は、混合比とエッチング速度等との関係

第4回は混合比と接触角との相関図である。第 5回は、エッチング量と周波数との関係を示した 相関図である。

第6図は、O 。流量と発光強度との関係を示した相関図である。

第7回は、PETフィルムのエッチング時の質 量変化と混合比とを示した相関図である。


1…ガス苺入部

2…反応容器

3…関出ノズル

10…ポ ン ブ

- 1 - 1 … ガス排出部





混合比 CF₄/(CF₄+0₂) /X

· :


都 4 ②

¥A 6 ⊠





. 第 5 図



周波数/KHz



